(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro





(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 18. August 2005 (18.08.2005)

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2005/074865 A2

A61K 7/00, (51) Internationale Patentklassifikation7: 7/043, 7/02

PCT/EP2005/000682 (21) Internationales Aktenzeichen:

(22) Internationales Anmeldedatum:

25. Januar 2005 (25.01.2005)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität: 10 2004 005 366.9 3. Februar 2004 (03.02.2004)

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): ECKART GMBH & CO. KG [DE/DE]; Kaiserstrasse 30, 90763 Fürth (DE).

(72) Erfinder; und

- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): KRÜGER, Peter [DE/DE]; Oberer Erlanger 3, 91220 Schnaittach (DE). KREMITZL, Hans-Jörg [AT/DE]; Blumenstrasse 37, 90542 Eckental (DE).
- (74) Anwälte: SCHNECK, Herbert usw.; Königstrasse 2, 90402 Nürnberg (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,

AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Erklärung gemäß Regel 4.17:

Erfindererklärung (Regel 4.17 Ziffer iv) nur für US

Veröffentlicht:

ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu veröffentlichen nach Erhalt des Berichts

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: COSMETIC PREPARATION CONTAINING A METALLIC PIGMENT

(54) Bezeichnung: KOSMETISCHES PRÄPARAT ENTHALTEND EIN METALLPIGMENT

(57) Abstract: The invention relates to a cosmetic preparation containing a metallic effect pigment which consists of a metal substrate having a layer enclosing the substrate. Said layer is produced in a sol/gel method, has a barrier effect against sweat and saliva and prevents a direct contact between skin and metallic substrate, the metallic pigment being hydrophilic. The inventive preparation can be in the form of a cream, a lotion, an eye shadow, a nail varnish, a lipstick, a mascara, a gel, a make-up formulation or a self-tanning cream or lotion.

(57) Zusammenfassung: Kosmetisches Präparat enthaltend ein Metalleffektpigment, das aus einem Metallsubstrat mit einer im Sol-Gel-Verfahren hergestellten, eine Barrierewirkung gegenüber Schweiß und Speichel aufweisenden, einen direkten Kontakt zwischen dem menschlichen Körper und metallischem Substrat unterbindenden, das Substrat umschließenden Schicht besteht, wobei das Metallpigment wasserbenetzbar ist. Das Präparat kann in Form einer Creme, einer Lotion, eines Lidschattens, eines Nagellackes, eines Lippenstiftes, eines Mascaras, eines Gels, einer Make-up-Formulierung oder einer selbstbräunenden Creme oder Lotion vorliegen.





Kosmetisches Präparat enthaltend ein Metallpigment

5

20

Die Erfindung richtet sich auf ein kosmetisches Präparat enthaltend ein Metallpigment. Bei dem Kosmetikum kann es sich beispielsweise um lose oder gepresste Puder, Lidschatten, Lippenstifte, Eyeliner, Nagellacke, Rouges, Haarfärbemittel, Mascaras, Selbstbräunungsflüssigkeiten und dergleichen handeln.

Kosmetika der in Betracht stehenden Art, wie zum Beispiel lose oder
gepresste Puder, Lidschatten, Lippenstifte, Eyeliner, Nagellacke, Rouges,
Haarfärbemittel, Mascaras, Selbstbräunungsflüssigkeiten und dergleichen
setzen sich zusammen aus einem Trägermaterial oder einer Basisformulierung sowie farb- und effektgebenden Mitteln verschiedener Art mit dem
Ziel, auf Haut, Lippen oder Haaren einen bestimmten Farbeffekt zu
erzielen bzw. Hautunregelmäßigkeiten optisch zu überdecken.

Diese farb- und effektgebenden Mittel können Farbstoffe, verlackte organische Farbstoffe, anorganische oder organische Pigmente und/oder Effektpigmente sein, wobei insbesondere bei Effektpigmenten der Wunsch im Vordergrund steht, je nach dem Betrachtungswinkel des aufgebrachten Präparats einen unterschiedlichen Farbeindruck oder Helligkeitseindruck zu erzielen. Hierfür wurden im kosmetischen Bereich herkömmlicher Weise insbesondere Perlglanzpigmente eingesetzt.

25 Perlglanzpigmente basieren auf plättchenförmigen Glimmerpartikeln als Substrat, die mit Metalloxiden, in erster Linie mit Titandioxid oder Eisenoxid, beschichtet sind. Derartige Pigmente auf der Basis von Titanoxid sind jedoch aufgrund ihrer Zusammensetzung relativ transparent und zeigen in der Regel lediglich im sogenannten "Glanzwinkel" einen Farbeindruck,

- 2 -

während auf Eisenoxid basierende Pigmente zwar deckender wirken, hier jedoch der winkelabhängige Farb- bzw. Helligkeitseindruck in den Hintergrund gedrängt wird. Der Vorteil dieser Pigmente liegt in der hohen chemischen und thermischen Stabilität, die negative Einflüsse auf beispielsweise ein Bindemittel nahezu ausschließen, sowie in ihrer guten Hautverträglichkeit.

Soweit für kosmetische Zwecke bisher Metalleffektpigmente eingesetzt wurden, haben diese zwar den Vorteil, dass sie deckend, farbstark und hochbrillant sind, insbesondere weisen sie aber den Nachteil auf, dass sie den hygienischen und applikationsspezifischen Anforderungen nicht immer gerecht werden, wobei vor allem zu berücksichtigen ist, dass Metall-Ionen aus dem Metall-Bestandteil, wie zum Beispiel Kupfer- oder Zink-Ionen, in das Trägermedium abgegeben werden und unerwünschte Effekte, wie Gelierung von Bindemitteln und Farbveränderungen, bewirken können. Im applizierten Zustand kann es zum Kontakt mit Schweiß oder Speichel kommen, d. h. mit sauren oder basischen Medien, was ebenfalls eine verstärkte Freisetzung von Ionen bedingen kann, die nicht nur die Trägersubstanz beeinflussen, sondern unter Umständen auch unmittelbar zu gesundheitlichen Schäden, wie Hautirritationen, führen können.

Aus DE 44 37 753 A1 ist ein auch für kosmetische Zwecke einsetzbares Glanzpigment bekannt, welches aus mindestens fünf Schichten besteht und dementsprechend aufwändig in der Herstellung ist.

25

5

10

15

20

Die DE 198 36 810 A1 beschreibt Metallpigmente, die in einem wässrigen Medium beschichtet werden, was mit den nachstehend beschriebenen Nachteilen verbunden ist.

WO 2005/074865

PCT/EP2005/000682

DE 101 14 445 A1 und DE 101 14 446 A1 beschreiben Eisenpigmente, die für kosmetische Anwendungen nicht zugelassen sind. Dies gilt entsprechend für das Eisenpigment gemäß EP 0 673 980 A2, welches bei erhöhter Temperatur in einer Sauerstoffatmosphäre behandelt wird.

5

US 6,398,861 B1 beschreibt eine Metallpigment-Zusammensetzung, nicht ein Metallpigment als solches. Es wird auf ein wässriges System hingewiesen sowie der Einsatz von Tensiden erwähnt, die für die im Folgenden beschriebene erfindungsgemäße Lösung völlig ungeeignet sind.

10

15

20

25

Hiervon ausgehend liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein Pigment der eingangs genannten Art so auszugestalten, dass es den hygienischen, gesundheitlichen und applikationsspezifischen Anforderungen besser gerecht wird als herkömmlicher Weise im kosmetischen Bereich eingesetzte Pigmente.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass ein metallisches Substrat eine im Sol-Gel-Verfahren hergestellte, eine Barrierewirkung gegenüber Schweiß und Speichel aufweisende, einen direkten Kontakt zwischen Haut und metallischem Substrat unterbindende, das Substrat gleichmäßig umschließende Schicht aufweist.

Suspension aus geeigneten monomeren Metalloxid-Vorstufen, z. B. Alkoxysilanen, unter Verwendung geeigneter Katalysatoren eine Barriereschicht um das metallische Substrat herum aufgebaut. Dieses Verfahren bietet gegenüber Beschichtungsverfahren aus wässrigen Lösungen, z. B.

mit Wasserglas, den Vorteil, dass keine zusätzliche Vorbehandlung zur

Aktivierung bzw. Entfettung des mit Mahlhilfsmitteln belegten Basis-

Bei einem solchen Sol-Gel-Verfahren wird in organischer Lösung bzw.

WO 2005/074865

Pigments nötig ist und die erhaltene Schicht nicht durch weitere Ionen, wie z. B. Chloride oder Sulfate, kontaminiert werden kann. Zudem bietet eine so erhaltene Schicht, da sie aus monomeren Vorstufen erhalten wurde, den Vorteil einer besonders gleichmäßigen, dichten und somit hochwertigen optisch nicht wahrnehmbaren Schicht, die zudem auch aus gesundheitlichen und hygienischen Gesichtspunkten, wie sie insbesondere für die kosmetische Anwendung relevant sind, unbedenklich ist.

Ein derart ausgestaltetes Metallpigment weist keine oder eine deutlich verringerte Agglomerations- oder Flokkulationstendenz gegenüber einem nicht beschichteten oder im wässrigen System beschichteten Metallpigment auf. Die optischen Eigenschaften werden durch die umgebende Schicht nicht oder nicht wesentlich beeinflusst. Dies gilt entsprechend für die haptischen Eigenschaften.

15

25

5

Vorzugsweise ist die Schicht mit dem Bindemittel/Trägermaterial eines kosmetischen Präparats verträglich.

Bevorzugt besteht die Schicht aus durch Sol-Gel-Verfahren hergestelltem SiO₂. Chemisch ähnliche Oberflächen finden sich in zahlreichen kosmetischen Zusammensetzungen, wie z. B. in Form von Bentoniten.

Für die vorliegende Erfindung ist besonders hervorzuheben, dass das Metallpigment wasserbenetzbar ist, so dass es sich hervorragend und homogen in die unterschiedlichsten kosmetischen Präparate einarbeiten lässt.

Der Anteil des Metallpigments in der Formulierung liegt günstigerweise bei 0,2 % bis 10 %, insbesondere 0,2 % bis 5 %.

- 5 -

Insbesondere kann das Präparat in Form einer Creme oder einer Lotion vorliegen. Dabei ist es von besonderem Vorteil, dass es in geeigneter Dosierung einen gleichmäßigen optischen Eindruck der Haut vermittelt, ohne deren Farbe zu verändern. Es kann aber auch vorgesehen sein, dass das Präparat Hautunreinheiten ausgleicht oder abdeckt.

5

25

Das Präparat kann mit Vorteil auch in Form einer selbstbräunenden Creme oder Lotion vorliegen.

Um zu erreichen, dass sich das Präparat in der Applikation glatt anfühlt, ist es nötig, dass die blättchenförmigen Pigmente ein großes Verhältnis von Durchmesser zu Dicke (aspect ratio) und eine geringe Oberflächenrauhigkeit aufweisen. Dies wurde erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass die die Umhüllung bildenden Silikatpartikel im Durchschnitt einen Durchmesser < 100 nm aufweisen. Besonders vorteilhaft ist es, wenn diese Partikel derart fein sind, dass sie selbst bei rasterelektronenmikroskopischer Betrachtung nicht mehr aufgelöst werden können.</p>

Besonders günstige Eigenschaften hinsichtlich der Optik und Stabilität

können auch bei einem kosmetischen Präparat erreicht werden, welches als

Haargel ausgebildet ist. Auch die Realisierung als Nagellack ist möglich.

Letzterer kann sich dadurch auszeichnen, dass er auf Nitrocellulose basiert und u. a. auch Benzotriazole enthalten kann, wodurch die Lagerstabilität metallpigmentierter Formulierungen auch über längere Zeiträume hinweg gewährleistet wird.

Nachfolgend wird die Erfindung an Hand bevorzugter Ausführungsbeispiele näher erläutert:

- 6 -

1. Ausführungsbeispiel: Rouge (heißgegossen)

INCI Name	Handelsname	% w/w	Hersteller
Phase 1			
Silica	Spheron P-1500	5	Presperse
Mica	Azco Mica BC	26	Presperse
	1020 WG		
Red Iron Oxide	Cosmetic Russet	5.9	Sun Chemicals
	C33-8075		
Black Iron Oxide	Cosmetic Black	0.1	Sun Chemicals
	C33-134		
Copper (und) Silica	Visionaire Lava	10	Eckart
Phase 2		,	
Isoeicosan	Permethyl 102A	44	Persperse
Carnauba Wax	Carnauba #1 Flake	3	Strahl&Pitsch
C12-C15 Alkyl Benzoate	Tixogel FTN	6	SüdChemie
(und) Stearalkonium			Rheologicals
Bentonite (und) Propylene			
Carbonate			

Herstellungsverfahren:

- Die vier erstgenannten Komponenten von Phase 1 werden in einem Mischer homogenisiert, bis eine gleichmäßige Verteilung erreicht ist.
 - 2. Danach wird das Pigment Visionaire Lava zugegeben und homogen untergemischt.
 - 3. Die Komponenten der Phase 2 werden in einem Mischer zusammengerührt und auf 80° C bis 85° C erhitzt.
 - 4. Das Pigmentgemisch von Phase 1 wird langsam unter die Phase 2 gerührt.
 - 5. Mischen bis zur Homogenisierung.
 - 6. Bei einer Temperatur von 82°C Eingießen in pfannenartige Formen.

2. Ausführungsbeispiel: Grundierung (Wasser in Silicon)

Phase ADow Corning 245 Fluid3Dow Corning Corning Corning CorningCyclopentasiloxane (und) Dimethiconol FluidDow Corning 150110Dow Corning Titanium Dioxide (und) FluidTitanium Dioxide (und) Methicone Mica (und) Methicone Mica (und) Methicone Iron Oxides Yellow (und) Methicone Iron Oxides Red (und) Methicone Iron Oxides Red (und) Methicone Iron Oxides Black (und) Dow Corning 5225C0.2KoboPhase B Cyclopentasiloxane (und) PEG/PPG-18/18 Dimethicone C30-45 Alkyl Methicone Dow Corning Cosmetic Wax AMS C30 Corning Dow Corning 2453Dow Corning Corning Corning Corning Dow Corning Enoze powder (und) Visionaire Maize Gold 22Eckart Eckart Eckart Inducem SilicaPhase C Polysorbate 20 Polysorbate 20 Preservative Trees Tween 20 Deionized WaterTween 20 Uniphen P-23 O.3 O.3 O.3 O.3 O.75 Down Corning Down Corning Cor	INCI Name	Handelsname	% w/w	Hersteller
Cyclopentasiloxane (und) Dow Corning 1501 10 Dow Corning Titanium Dioxide (und) BTD-M 9.5 Kobo Methicone Mica (und) Methicone GMS-MS2 3.68 Kobo Iron Oxides Yellow (und) BX YO-MS2 1.45 Kobo Methicone Iron Oxides Red (und) BXRO-MS2 0.78 Kobo Methicone Iron Oxides Black (und) BXBO-MS2 0.2 Kobo Methicone Iron Oxides Black (und) Dow Corning 5225C 10 Dow Corning S225C 10 Dow Corning S225C S20 Corning Dow Corning Cosmetic S20-45 Alkyl Methicone Dow Corning Cosmetic Wax AMS C30 Corning Cyclopentasiloxane Dow Corning 245 2 Dow Corning S225C Dow Corning S22	Phase A			
Cyclopentasiloxane (und) Dimethiconol Fluid Dimethiconol Fluid Fluid Corning Titanium Dioxide (und) Methicone Mica (und) Methicone Iron Oxides Yellow (und) Methicone Iron Oxides Red (und) Methicone Iron Oxides Black (und) Methicone Phase B Cyclopentasiloxane (und) PEG/PPG-18/18 Dimethicone C30-45 Alkyl Methicone Cyclopentasiloxane Dow Corning Cosmetic Wax AMS C30 Cyclopentasiloxane Dow Corning 245 Dow Corning Bronze powder (und) Visionaire Maize Gold Silica Phase C Polysorbate 20 Tween 20 Uniphen P-23 O.3 Induchem Sodium Chloride	Cyclopentasiloxane	Dow Corning 245 Fluid	3	Dow
Dimethiconol Fluid Corning Titanium Dioxide (und) BTD-M 9.5 Kobo Methicone Mica (und) Methicone GMS-MS2 3.68 Kobo Iron Oxides Yellow (und) BX YO-MS2 1.45 Kobo Methicone Iron Oxides Red (und) BXRO-MS2 0.78 Kobo Methicone Iron Oxides Black (und) BXBO-MS2 0.2 Kobo Methicone Iron Oxides Black (und) BXBO-MS2 0.2 Kobo Methicone Phase B Cyclopentasiloxane (und) Dow Corning 5225C 10 Dow PEG/PPG-18/18 Corning Dimethicone C30-45 Alkyl Methicone Dow Corning Cosmetic Wax AMS C30 Corning Cyclopentasiloxane Dow Corning 245 2 Dow Corning Bronze powder (und) Visionaire Maize Gold 2 Eckart Silica Phase C Polysorbate 20 Tween 20 0.5 Uniqema Preservative Uniphen P-23 0.3 Induchem Sodium Chloride	-			Corning
Dimethiconol Fluid Corning Titanium Dioxide (und) BTD-M 9.5 Kobo Methicone Mica (und) Methicone GMS-MS2 3.68 Kobo Iron Oxides Yellow (und) BX YO-MS2 1.45 Kobo Methicone Iron Oxides Red (und) BXRO-MS2 0.78 Kobo Methicone Iron Oxides Black (und) BXBO-MS2 0.2 Kobo Methicone Iron Oxides Black (und) BXBO-MS2 0.2 Kobo Methicone Phase B Cyclopentasiloxane (und) Dow Corning 5225C 10 Dow PEG/PPG-18/18 Corning Dimethicone C30-45 Alkyl Methicone Dow Corning Cosmetic Wax AMS C30 Corning Cyclopentasiloxane Dow Corning 245 2 Dow Corning Bronze powder (und) Visionaire Maize Gold 2 Eckart Silica Phase C Polysorbate 20 Tween 20 0.5 Uniqema Preservative Uniphen P-23 0.3 Induchem Sodium Chloride	Cyclopentasiloxane (und)	Dow Corning 1501	10	Dow
Methicone Mica (und) Methicone GMS-MS2 Iron Oxides Yellow (und) Methicone Iron Oxides Red (und) Methicone Iron Oxides Red (und) Methicone Iron Oxides Black (und) Methicone Iron Oxides Black (und) Methicone Iron Oxides Black (und) Methicone Phase B Cyclopentasiloxane (und) Dow Corning 5225C Cyclopentasiloxane C30-45 Alkyl Methicone Wax AMS C30 Cyclopentasiloxane Cyclopentasiloxane Dow Corning 245 Dow Corning Bronze powder (und) Visionaire Maize Gold Silica Phase C Polysorbate 20 Preservative Viniphen P-23 Solium Chloride Tween 20 Uniphen P-23 Dow Induchem Sodium Chloride		Fluid		Corning
Mica (und) Methicone Iron Oxides Yellow (und) Methicone Iron Oxides Red (und) Methicone Iron Oxides Red (und) Methicone Iron Oxides Red (und) Methicone Iron Oxides Black (und) Methicone Phase B Cyclopentasiloxane (und) Dow Corning 5225C PEG/PPG-18/18 Dimethicone C30-45 Alkyl Methicone Cyclopentasiloxane Cyclopentasiloxane Dow Corning Cosmetic Wax AMS C30 Cyclopentasiloxane Dow Corning 245 Dow Corning Bronze powder (und) Visionaire Maize Gold Silica Phase C Polysorbate 20 Preservative Viniphen P-23 Sodium Chloride Tween 20 Visionaire Maize Gold Silica Phase C Polysorbate 20 Preservative Viniphen P-23 Visionaire Maize Gold Viniphen P-23 Viniqema Viniphen P-23 Viniqema Viniphen P-23 Viniqema Viniphen P-23 Viniqema Vini	Titanium Dioxide (und)	BTD-M	9.5	Kobo
Iron Oxides Yellow (und) BX YO-MS2 1.45 Kobo Methicone Iron Oxides Red (und) BXRO-MS2 0.78 Kobo Methicone Iron Oxides Black (und) BXBO-MS2 0.2 Kobo Methicone Phase B Cyclopentasiloxane (und) Dow Corning 5225C 10 Dow PEG/PPG-18/18 Corning Dimethicone C30-45 Alkyl Methicone Dow Corning Cosmetic Wax AMS C30 Corning Cyclopentasiloxane Dow Corning 245 2 Dow Corning Bronze powder (und) Visionaire Maize Gold 2 Eckart Silica Phase C Polysorbate 20 Tween 20 0.5 Uniqema Preservative Uniphen P-23 0.3 Induchem Sodium Chloride	Methicone			
Methicone Iron Oxides Red (und) BXRO-MS2 0.78 Kobo Methicone Iron Oxides Black (und) BXBO-MS2 0.2 Kobo Methicone Phase B Cyclopentasiloxane (und) Dow Corning 5225C 10 Dow PEG/PPG-18/18 Corning Dimethicone C30-45 Alkyl Methicone Dow Corning Cosmetic 3 Dow Wax AMS C30 Corning Cyclopentasiloxane Dow Corning 245 2 Dow Corning Bronze powder (und) Visionaire Maize Gold 2 Eckart Silica Phase C Polysorbate 20 Tween 20 0.5 Uniqema Preservative Uniphen P-23 0.3 Induchem Sodium Chloride	Mica (und) Methicone	GMS-MS2	3.68	Kobo
Iron Oxides Red (und) BXRO-MS2 0.78 Kobo Methicone Iron Oxides Black (und) BXBO-MS2 0.2 Kobo Methicone Phase B Cyclopentasiloxane (und) Dow Corning 5225C 10 Dow PEG/PPG-18/18 Corning Dimethicone C30-45 Alkyl Methicone Dow Corning Cosmetic 3 Dow Cyclopentasiloxane Dow Corning 245 2 Dow Corning Bronze powder (und) Visionaire Maize Gold 2 Eckart Silica Phase C Polysorbate 20 Tween 20 0.5 Uniqema Preservative Uniphen P-23 0.3 Induchem Sodium Chloride	Iron Oxides Yellow (und)	BX YO-MS2	1.45	Kobo
Methicone Iron Oxides Black (und) Methicone Phase B Cyclopentasiloxane (und) Dow Corning 5225C PEG/PPG-18/18 Dimethicone C30-45 Alkyl Methicone Cyclopentasiloxane Cyclopentasiloxane Dow Corning Cosmetic Wax AMS C30 Corning Cyclopentasiloxane Dow Corning 245 Dow Corning Bronze powder (und) Visionaire Maize Gold Silica Phase C Polysorbate 20 Tween 20 Uniphen P-23 Sodium Chloride Nobe Kobo Kobo Kobo About About Corning Dow Corning	Methicone			
Iron Oxides Black (und) Methicone Phase B Cyclopentasiloxane (und) Dow Corning 5225C 10 Dow PEG/PPG-18/18 Dimethicone C30-45 Alkyl Methicone Dow Corning Cosmetic 3 Dow Wax AMS C30 Corning Cyclopentasiloxane Dow Corning 245 2 Dow Corning Bronze powder (und) Visionaire Maize Gold 2 Eckart Silica Phase C Polysorbate 20 Tween 20 0.5 Uniqema Preservative Uniphen P-23 0.3 Induchem Sodium Chloride	Iron Oxides Red (und)	BXRO-MS2	0.78	Kobo
Methicone Phase B Cyclopentasiloxane (und) Dow Corning 5225C 10 Dow PEG/PPG-18/18 Corning Dimethicone C30-45 Alkyl Methicone Dow Corning Cosmetic Wax AMS C30 Corning Cyclopentasiloxane Dow Corning 245 2 Dow Corning Bronze powder (und) Visionaire Maize Gold 2 Eckart Silica Phase C Polysorbate 20 Tween 20 0.5 Uniqema Preservative Uniphen P-23 0.3 Induchem Sodium Chloride	Methicone			
MethiconePhase BCyclopentasiloxane (und)Dow Corning 5225C10DowPEG/PPG-18/18CorningDimethiconeC30-45 Alkyl MethiconeDow Corning Cosmetic3DowCyclopentasiloxaneDow Corning 2452DowCyclopentasiloxaneDow Corning 2452DowBronze powder (und)Visionaire Maize Gold2EckartSilicaPhase CPolysorbate 20Tween 200.5UniqemaPreservativeUniphen P-230.3InduchemSodium Chloride0,75	Iron Oxides Black (und)	BXBO-MS2	0.2	Kobo
Cyclopentasiloxane (und) Dow Corning 5225C 10 Dow PEG/PPG-18/18 Corning Dimethicone C30-45 Alkyl Methicone Dow Corning Cosmetic Wax AMS C30 Corning Cyclopentasiloxane Dow Corning 245 2 Dow Corning Bronze powder (und) Visionaire Maize Gold 2 Eckart Silica Phase C Polysorbate 20 Tween 20 0.5 Uniqema Preservative Uniphen P-23 0.3 Induchem Sodium Chloride	Methicone			
PEG/PPG-18/18 Dimethicone C30-45 Alkyl Methicone Cyclopentasiloxane Dow Corning Cosmetic Wax AMS C30 Cyclopentasiloxane Dow Corning 245 Dow Corning Bronze powder (und) Visionaire Maize Gold Phase C Polysorbate 20 Preservative Uniphen P-23 Sodium Chloride Corning Dow Corning Induchem	Phase B			
Dimethicone C30-45 Alkyl Methicone	Cyclopentasiloxane (und)	Dow Corning 5225C	10	Dow
C30-45 Alkyl Methicone Dow Corning Cosmetic 3 Dow Wax AMS C30 Corning Cyclopentasiloxane Dow Corning 245 2 Dow Corning Bronze powder (und) Visionaire Maize Gold 2 Eckart Silica Phase C Polysorbate 20 Tween 20 0.5 Uniqema Preservative Uniphen P-23 0.3 Induchem Sodium Chloride 0,75	•			Corning
Wax AMS C30 Cyclopentasiloxane Dow Corning 245 Bronze powder (und) Silica Phase C Polysorbate 20 Preservative Uniphen P-23 Sodium Chloride Wax AMS C30 Corning Corni	Dimethicone			
Cyclopentasiloxane Dow Corning 245 Bronze powder (und) Silica Phase C Polysorbate 20 Preservative Sodium Chloride Wax AMS C30 Corning Corn	C30-45 Alkyl Methicone	Dow Corning Cosmetic	3	Dow
Bronze powder (und) Visionaire Maize Gold 2 Eckart Silica Phase C Polysorbate 20 Tween 20 0.5 Uniqema Preservative Uniphen P-23 0.3 Induchem Sodium Chloride 0,75	·	Wax AMS C30		Corning
Bronze powder (und) Visionaire Maize Gold 2 Eckart Silica Phase C Polysorbate 20 Tween 20 0.5 Uniqema Preservative Uniphen P-23 0.3 Induchem Sodium Chloride 0,75	Cyclopentasiloxane	Dow Corning 245	2	Dow
Silica Phase C Polysorbate 20 Tween 20 0.5 Uniqema Preservative Uniphen P-23 0.3 Induchem Sodium Chloride 0,75	•	_		Corning
Silica Phase C Polysorbate 20 Tween 20 0.5 Uniqema Preservative Uniphen P-23 0.3 Induchem Sodium Chloride 0,75	Bronze powder (und)	Visionaire Maize Gold	2	Eckart
Polysorbate 20 Tween 20 0.5 Uniqema Preservative Uniphen P-23 0.3 Induchem Sodium Chloride 0,75	Silica			
Preservative Uniphen P-23 0.3 Induchem Sodium Chloride 0,75	Phase C			
Preservative Uniphen P-23 0.3 Induchem Sodium Chloride 0,75	Polysorbate 20	Tween 20	0.5	Uniqema
Sodium Chloride 0,75	-	Uniphen P-23	0.3	Induchem
	Sodium Chloride	-	0,75	
			52,84	

Herstellungsverfahren:

- 5 1. Anreiben der Pigmente in Phase A.
 - 2. Zugabe der drei ersten Bestandteile von Phase B zu Phase A und Aufschmelzen der Phasen bei 75°C.

-8-

- 3. Einrühren von Visionaire Maize Gold in die zusammengeführten Phasen A und B.
- 4. Zusammenmischen der Phase C und Erhitzen auf 70° C.
- 5. Langsame Zugabe von Phase C zu der Mischung aus Phase A und B unter Homogenisierung.
- 6. Abkühlen auf Raumtemperatur im Schaufelmischer.

3. Ausführungsbeispiel: Metallisches Styling Gel

INCI Name	Handelsname	% w/w	Hersteller
Phase 1			
Deionized Water		62.7	
Acrylates/ C10-30 Alkyl	Ultrez 21	0.66	Noveon
Acrylate Crosspolymer			
Aminopropanol verdünnt	AMP-95	1.33	Angus
1:10			
Phase 2			
Propylene glycol		1	
Phase 3			
Polyquaternium-11	Gafquat 755N	4	ISP
Deionized Water		25	
Aminopropanol verdünnt	AMP-95	0.02	Angus
1:10			
Phenoxyethanol (und)	Uniphen P-23	0.3	Induchem
Methylparaben (und)			
Butylparaben (und)			
Ethylparaben (und)			
Propylparaben			
Mica (und) Titanium	Prestige Dazzling	2.5	Eckart
Dioxide	Silver		
Aluminum (und) Silica	Visionaire Bright	2.5	Eckart
	Silver Sea		

- 5 1. Einarbeiten des Verdickungsmittel in Wasser.
 - 2. Neutralisieren auf einen pH-Wert von 6,5 bis 7 mit AMP.
 - 3. Einmischen in Propylenglycol.
 - 4. Einmischen von Polyquaternium-11 in Wasser zur Herstellung von Phase 3.
- 5. Neutralisieren von Phase 3 auf einen pH-Wert von 6,5 bis 7.
 - 6. Zugabe von Phase 3 zu den kombinierten Phasen 1 und 2.
 - 7. Einmischen des Konservierungsmittels.
 - 8. Einmischen der Perlglanz- und Metallpigmente.

4. Ausführungsbeispiel: Feuchtigkeitscreme

INCI Name	% w/w
Phase 1	
Cyclomethicone	72
Dimethicone	20
C12-C15 Alkyl Benzoate (und) Stearalkonium	40
Bentonite (und) Propylene Carbonate	
Cetyl Dimethicone Copolyol	4,8
Visionaire Bright Natural Gold	2
Phase 2	
Deionized Water	252.5
Sodium Chloride	1.5
Phenoxy ethanol (und) Methyl paraben (und)	1.2
Butyl Paraben (und) Propyl paraben	

- 5 1. Mischen und Aufheizen von Phase 1 auf 78° C.
 - 2. Mischen und Aufheizen von Phase 2 auf 78° C.
 - 3. Zugabe von Phase 2 zu Phase 1 unter Homogenisierung.
 - 4. Abkühlen auf Raumtemperatur im Schaufelmischer.

5. Ausführungsbeispiel: Bronze- und Perlglanzlippenstift

INCI Name	Handelsname	% w/w	Hersteller
Phase 1			
Carnauba Wax	Carnauba #1 Flake	3.0	Strahl &
			Pitsch
Beeswax	Yellow Beeswax	2.5	Strahl &
			Pitsch
Candelilla Wax	SP-75	5	Strahl &
			Pitsch
Ozokerite	Ozokerite 170	2	Koster Keunen
PTFE	Microslip 519	2	Micro
	•		Powders
Castor Oil	Castor Oil USP	17.82	SüdChemie
			Rheologicals
Polyisobutene	Permethyl 104A	7	Presperse
Isostearyl Isostearate	Isostearate	5	Gattefosse
•	d'Isostearyle		
Isononyl Isononanoate	Dermol 99	18	Alzo
Caprylic / Capric	Liponate GC	10	Lipo
Triglycerides	•		
Phase 2			
D&C Red #27 Aluminum	33% dispersion in	10	Sun Chemicals
Lake	Castor Oil		
FD&C Blue #1 Aluminum	50% Dispersion in	0.03	Sun Chemicals
Lake	Castor Oil		
Phase 3			
Propyl Paraben		0.10	
ВНТ		0.05	Eastman
Titanium dioxide (and) Mica	Prestige Bright	7.5	Eckart
(and) Iron Oxide	Fire Red Pearl		
Bronze (and) Silica	Visionaire Bright	7.5	Eckart
	Natural Gold		
Boron Nitride	Soft Touch	2.5	Advanced
	CC5102		Ceramics

- 5 1. Mischen von Phase 1 in einem Mischer mit geringer Scherwirkung.
 - 2. Aufheizen auf 80° C bis 84° C.

- 12 -

- 3. Zugabe von Phase 2 und Mischen bis zur Homogenisierung.
- 4. Zugabe von Phase 3.
- 5. Eingießen in eine Lippenstiftform bei 70° C.

6. Ausführungsbeispiel: Bronze- und Perlglanz-Lidschatten (gepresst)

INCI Name	Handelsname	% w/w	Hersteller
Phase 1			
Mica	Azco Mica BC	34.9	Presperse
	1020wg		
Titanium Dioxide	Tronox CR-837	5.5	Kerr McGee
Chromium Oxide Green	Chromium Oxide	2.8	LCW
	Green		
Iron Oxide Yellow	Iron Oxide Yellow	1.8	Sun Chemical
Zinc Stearate	Zinc Stearate SAK	5.5	USP
	25p		Blachford
Boron Nitride	Soft touch CCS 102	1.8	Advanced
			Ceramic
Phase 2			100000
Mica (and) Titanium	Prestige Sparkling	18.35	Eckart
Dioxide (and) Iron Oxide	Lemon Gold		
Bronze (and) Silica	Visionaire Bright	18.35	Eckart
	Natural Gold		
Phase 3			
Dimethicone	Dow 200	5.5	Dow Corning
Caprylic/Capric	Liponate GC	5.5	Lipo
Triglycerides			

- Mischen der Bestandteile von Phase 1 in einem Mischer bis Homogenität erreicht ist.
 - 2. Zugabe von Phase 2 und homogen untermischen.
 - 3. Einsprühen von Phase 3 und homogen untermischen.

7. Ausführungsbeispiel: Nagellack

Bezeichnung	% w/w	Hersteller
1/4 second Parcell Ultra RS	19.2	Green Tree
Nitrocellulose		
1/2 second Parcell Ultra RS	2.7	Green Tree
Nitrocellulose		
Ethyl Acetate	32.1	
n-Butyl Acetate	27.6	
Isopropyl Alcohol	6.8	
Dibutyl Phthalate	4.2	
Camphor	1.4	
Stearalkonium Bentonite	1.0	Süd Chemie Rheologicals
Visionaire® Cinnamon	5.0	Eckart

- Dispergieren des Stearalkoniumbentonits in Butylacetat und Aktivierung mit einer Mischung aus 2:1 Isopropanol/H₂O bei einem Anteil von 30 Gew.-% Stearalkoniumbentonit.
 - Zugeben der Lösung zum Rest der Komponenten einschließlich gegebenenfalls gewünschter zusätzlicher Farbstoffe zur Erzielung
- besonderer Farbkombinationen (ausgenommen Visionaire®Cinnamon) und vollständiges Durchmischen.
 - 3. Zugeben von Visionaire® Cinnamon bei minimaler Scherbelastung und gleichmäßig untermischen.

8. Ausführungsbeispiel: Silber Mascara

Bezeichnung	% w/w
Phase A	
Deionized Water	43.40
Hydroxyethylcellulose	0.30
Triethanolamine	1.50
Phase B	
Visionaire Silver Sea	10.00
Spherical Silica Beads	3.00
Phase C	
Stearic Acid	4.00
GMS	1.50
PEG-100 Stearate	1.00
Beeswax	5.00
Carnauba wax	3.00
Candellila wax	3.00
Phase D	
Polyacrylic Emulsion	5.00
Phase E	
Phenoxyethanol	1.00
Methylparaben	0.25
Ethylparaben	0.30
Propylparaben	0.15
Butylparaben	0.10

9. Ausführungsbeispiel: Selbstbräuner-Lotion

INCI Name / Bezeichnung	% w/w
Phase 1	
Deionized Water	55.625
Sodium Chloride	0.375
Phase 2	
C12-15 Alky Benzoate	10.00
Cyclomethicone	8.00
Dimethicone	5.00
Cyclomethicone (und) Quaternium-18 Hectorite (und)	10.00
Propylene Carbonate	
Cetyl Dimethicone Copolyol	1.20
Phase 3	-
Visionaire Bright Natural Gold	0.50
Phase 4	
Dihydroxyacetone	4.00
Deionized Water	5.00
Phase 5	
Phenoxyethanol (und) Methylparaben (und) Butylparaben (und)	0.30
Ethylparaben (und) Propylparaben	

- 5 1. Entionisiertes Wasser in Rührbehälter vorlegen, Natriumchlorid unter Rühren darin lösen, auf 75°C erwärmen.
 - 2. Komponenten der Phase 2 homogenisieren und auf 75°C erwärmen.
 - 3. Phase 3 in Phase 2 einrühren, dabei die Temperatur auf 75°C halten.
- 4. Zugabe von Phase 1 zur Mischung der Phasen 2 and 3 und homogendispergieren.
 - 5. Überführung der Dispersion in einen Schaufelmischer.
 - 6. Mischung unter Rühren langsam auf 50°C abkühlen.
 - 7. Zugabe der vorgemischten Phase 4 sowie der Phase 5.
 - 8. Unter gleichmäßigem Mischen auf Raumtemperatur abkühlen.
- 15 9. In geeignete Behälter abfüllen.

PCT/EP2005/000682

- 17 -

Patentansprüche

WO 2005/074865

1. Kosmetisches Präparat enthaltend ein Metalleffektpigment, das aus einem Metallsubstrat mit einer im Sol-Gel-Verfahren hergestellten, eine Barrierewirkung gegenüber Schweiß und Speichel aufweisenden, einen direkten Kontakt zwischen dem menschlichen Körper und metallischem Substrat unterbindenden, das Substrat umschließenden Schicht besteht, wobei das Metallpigment wasserbenetzbar ist.

10

5

- Kosmetisches Präparat nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass es in Form einer Creme, einer Lotion, eines Lidschattens, eines Nagellackes, eines Lippenstiftes, eines Mascaras, eines Gels, einer Make-up-Formulierung oder einer selbstbräunenden Creme oder Lotion vorliegt.
- 3. Kosmetisches Präparat nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die das Substrat umschließende Schicht aus

SiO₂ besteht.

20

- 4. Kosmetisches Präparat nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass es einen gleichmäßigen optischen Eindruck der Haut vermittelt, ohne deren Farbe zu verändern.
- Kosmetisches Präparat nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass es Hautunreinheiten ausgleicht oder abdeckt.

- 18 -

6. Kosmetisches Präparat nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass es einen Anteil von 0,2 % bis 40 %, vorzugsweise von 0,2 % bis 10 % und besonders bevorzugt von 0,2 % bis 5 % Metallpigment enthält.

5

- 7. Kosmetisches Präparat nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass es ein Nagellack ist.
- 8. Kosmetisches Präparat nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet,
 10 dass es auf Nitrocellulose basiert.
 - 9. Kosmetisches Präparat nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass es zusätzlich Benzotriazole enthält.
- 15 10. Kosmetisches Präparat nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die die Beschichtung des Metallpigments generierenden Silikatpartikel im Durchschnitt einen Durchmesser < 100 nm aufweisen und das Präparat sich dementsprechend in der Applikation glatt anfühlt.